

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ ЛАКРА БЕЛОСНЕЖНАЯ

- Для фасадов зданий и внутренних работ
- Матовая - оптически маскирует дефекты поверхности
- Экономичный расход
- Паропроницаемая – улучшенный парообмен
- Светостойкая
- Стойкая к мытью
- Морозостойкая
- Удобно наносится - не течет с валика
- Колеровка водными и универсальными колеровочными пастами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски фасадов зданий, балконов, а также идеально подходит для внутренних работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой - офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные помещения, и высокой влажностью - кухня, ванная, подвальные помещения и т.п. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. За счет хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие с высокой износостойкостью и стойкостью к атмосферным осадкам. Допускает частую влажную уборку. Не мелит. Произведено по немецким технологиям.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным грунтом. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре не ниже 12°C. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. Инструмент очистить водой. Расход при однослойном покрытии 130-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания одного слоя при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 1 ч. Время высыхания при повторном нанесении при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 2 ч. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД	Расход при однослойном покрытии 130-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C - не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

ЦВЕТ/ БЕЛИЗНА/ КОЛЕРОВКА	Белоснежный, 81,0% Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового полимера, микронизированный мрамор, диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
МАССА НЕТТО	3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	ОСТОРОЖНО! Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания на кожу, в глаза и органы дыхания. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей.
УТИЛИЗАЦИЯ	После использования продукта пустую укупоренную тару утилизировать как бытовой мусор.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» Россия, 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5, тел. +7 (495) 995-78-58.